

Eurolan®TG 2

Instrukcja 12.02.2006

PRZEZROCZYSTY, ODPORNY NA ALKALIA PREPARAT GRUNTUJĄCY

Rodzaj i właściwości

EUROLAN TG 2 jest gotową, bezbarwną, niemydlącą się, odporną na działanie zasad i silnie wiążącą zawieszoną na bazie tworzywa sztucznego.

Dane techniczne

Baza	zawieszina tworzywa sztucznego
Konsystencja	płynna
Barwa	po wyschnięciu przezroczysta
Rozpuszczalnik	nie zawiera
Gęstość	ok. 1,01 kg/dm ³
Współczynnik oporu dyfuzyjnego wobec pary wodnej	$\mu_{H_2O} = \text{ok. } 1800$
Sposób nanoszenia	malowanie, natryskiwanie
Czas wstępnego wyschnięcia	ok. 15 min w temp. +20°C
Czas całkowitego wyschnięcia	od 6 do 24 godzin, zależnie od pogody
Zakres temperatur podczas pracy	powyżej +5°C
Środek czyszczący wstanie świeżym	woda
Środek czyszczący po związaniu preparatu	rozcieńczalnik AX
Rozcieńczalnik	woda

Zastosowanie

Powłoka gruntująca i pielęgnacyjna z EUROLAN TG 2 po wyschnięciu jest przezroczysta i służy do stabilizacji pyłących i chłonnych podłoży. Stosowana jest jako powłoka gruntująca tynku, jastrychu cementowego i anhydrytowego, płyt gipsowych, gazobetonu, płyt z cementu włóknistego, celem uszczelnienia plam po wodzie, nikotynie i oleju (zapobieganie przebijania tych plam).

Ponadto preparat ten służy do nabłyszczania matowych powłok z farb dyspersyjnych i tapet. Używana jest także do przygotowania podłoża przed naklejeniem glazury i płytek podłogowych na tynku gipsowym, płytach gipsowo-kartonowych i gipsowych płytach włóknistych.

Powłoka EUROLAN TG 2 służy do gruntowania podłoża pod samopoziomujące masy posadzkowe tj.: DEITERMANN GM 10, DEITERMANN GM 25, DEITERMANN GM 40.

Obróbka

Przygotowanie podłoża

Należy usunąć farby wapienne, obsypujące się powłoki i luźne cząstki. Ponadto powierzchnie należy odpylić. Wszelkie nierówności należy wyrównać zaprawą z dodatkiem preparatu EUROLAN HL. Farby klejowe i powłoki o małej wytrzymałości zmywa się. Przed rozpoczęciem pracy

powierzchnie muszą być suche.

Obróbka

EUROLAN TG 2 jest gotowy do użycia lub można go rozcieńczyć wodą w stosunku objętościowym 1:1. W przypadku bardzo chłonnych podłoży należy go nakładać dwukrotnie. Podłoże może być suche lub przejściowo wilgotne, ponadto musi być nośne, czyste, wolne od oleju, tłuszczu i pyłów. Powłokę nakłada się równomiernie i obficie za pomocą odpowiednich narzędzi takich jak: pędzel, szczotka, wałek lub pistolet. W czasie prac prowadzonych na zewnątrz, preparatu nie wolno nakładać kiedy występują opady lub też kiedy przewiduje się ich występowanie.

EUROLAN TG 2 można pokrywać inną powłoką po 1 do 3 godzin, jeżeli jest sucho i ciepło. W przypadku wilgotnej pogody czas schnięcia preparatu wydłuża się. W przypadku używania preparatu w chłodniach należy pamiętać, aby czas schnięcia i przewietrzenia był odpowiednio długi, gdyż może wpłynąć to na smak artykułów spożywczych.

EUROLAN TG 2 znacznie redukuje chłonność podłoża.

Po wyschnięciu powłoki gruntującej wykonanej z tego preparatu powierzchnie można pokrywać farbami zawieszinowymi i tynkami z tworzyw sztucznych.

Zużycie

Gruntowanie i pielęgnacja około 150-250 ml/m² w zależności od chłonności podłoża.

Warstwa kryjąca około 200-350 ml/m² i powłokę w zależności od chłonności podłoża.

Gęstość około 1,5 kg/dm³.

Składowanie i transport

EUROLAN TG 2 jest dostarczany w kolorze białym w 15-litrowych (netto) pojemnikach.

Przechowywać pojemniki dobrze zamknięte, w chłodnym i suchym otoczeniu. Uszkodzone pojemniki należy zwinąć wodą.

Przy składowaniu w oryginalnie zamkniętych pojemnikach EUROLAN TG 2 można składować co najmniej 12 miesięcy.

Wskazówki

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość naszych wyrobów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania. Należy przestrzegać przepisów BHP wynikających z instrukcji bezpieczeństwa i oznaczeń na opakowaniach. Niniejsza instrukcja unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego.

Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.